# LIQUID CRYSTAL DISPLAY ELEMENT

Patent Number:

JP63128315

Publication date:

1988-05-31

Inventor(s):

**EGUCHI TOSHIYASU** 

Applicant(s):

VICTOR CO OF JAPAN LTD

Requested Patent:

Application Number: JP19860275570 19861119

Priority Number(s):

IPC Classification:

G02F1/133; G09F9/30

EC Classification:

Equivalents:

# **Abstract**

PURPOSE:To improve the contrast and the electrooptic characteristic by providing spacers, which control the thickness of liquid crystal layers, in spacer part corresponding positions provided in parts other than picture element corresponding parts between a pair of substrates. CONSTITUTION: Liquid crystal layers 11, electrodes 10a and 10b, and oriented films are laminated and a pair of substrates 9a and 9b, which hold liquid crystal layers 1 at intervals of a prescribed gap between themselves and at least one of which is transparent, to constitute a liquid crystal display element. Spacers 12 which control the thickness of liquid crystal layers 11 are provided in spacer part corresponding positions provided in parts other than picture element corresponding to parts between a pair of substrates 9a and 9b. Therefore, spacers 12 do not exist in picture element corresponding parts to prevent orientation defects of liquid crystal layers 11 in picture element corresponding parts which have a direct influence upon liquid crystal display. Thus, the display element superior in contrast and electrooptic characteristic is obtained.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

19 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63 - 128315

@Int\_Cl\_4

識別記号

庁内整理番号

砂公開 昭和63年(1988)5月31日

G 02 F 1/133 G 09 F 9/30 3 2 0 3 2 3 7370-2H 6866-5C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

❷発明の名称 液晶表示素子

②特 願 昭61-275570

康

**9出 願 昭61(1986)11月19日** 

砂発 明 者 江 口 稔

神奈川県横浜市神奈川区守屋町3丁目12番地 日本ビクタ

-株式会社内

の出 願 人 日本ビクター株式会社

神奈川県横浜市神奈川区守屋町3丁目12番地

砚代 理 人 弁理士 伊東 忠彦 外1名

ER 201 25

 発明の名称 被晶表示案子

#### 2. 特許請求の範囲

(1) 液晶層と、夫々電板及び配向膜を積層形成されており 該液晶層を所定間隙をもって挟持する少なくとも一方が透明な一対の基板とにより 構成される液晶表示祭子において、該一対の基板 板間の画案対応部以外に設けられるスペース 対応位限に、上記液晶層の厚さを制御するスペーサを設けてなることを特徴とする液晶表示祭子。

② 該スペーサは接着力を有する材質よりなり、 該一対の基板と失々接着して該一対の基板を対 向離間した状態で固定することを特徴とする特 許調求の範囲第1項記載の被品表示案子。

(3) 該スペーサは熱可塑性樹脂であることを特徴とする特許請求の範囲第2項記載の被品表示素子。

(4) 該スペーサは遮光する性質を有する材質よ

りなることを特徴とする特許請求の範囲第1項 乃至第3項のいずれかに記載の被晶表示索子。

# 3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は液晶装示素子に係り、特にコントラスト及び電気光学特性を向上し得る液晶表示素子に関する。

## 従来の技術

一方、液晶表示のコントラストを向上させるために、面素対応部以外(面素間スペース)の越板4 a 上には常時光を遮蔽する遮蔽膜 6 が形成されていた。この遮蔽膜 6 は、上記面素間スペースに黒色の染色物を塗布したり、或は光を透過しない金属膜を被膜することにより形成されていた。

発明が解決しようとする問題点

しかるに上記従来の液晶表示素子1では、 対応部に対してもスペーサ5が介在して図中を Aで示す)、その為に光学的特性の遊いから、 ーサ5の屈折率など光学的特性の遊いから、 の品位を劣化させるばかりかスペーサ5とした の品位を劣化させるばかりかなっせるとの 境界とした不連続な分子配列を形成され、 によりコントラストが低いる するという問題点があった。

また、スペーサ5の介在により液晶路2の厚さが所望の厚さより小さくなることは防止できるが、一対の基板4a.4bが歪み溶曲が発生したとき液晶路2の厚さがスペーサ5の直径より大なる部

- 3 -

作用

液品表示系子を上記構成とすることにより画条 対応部にスペーサが介在することがなくなり、よって液晶表示に直接影響を与える画素対応部における液晶の配向欠陥を防止することができる。

#### et 14 EA

次に本発明になる液晶表示素子の一実施例について第1因及び第2因を用いて説明する。尚、第1因は液晶表示素子8の平面図であり、また第2図は第1図におけるⅡ-Ⅱ線に沿う断面図である。

各図において9a.9bは例えばフロートガラ

ス等の平滑性の良好な透明ガラス基板であり、、夫々対向する面の所定位置には透明電極10a. 10 bが第1回において左右を破10aを破ねでは電板10a. 10 bは例えば映まり。この透明電板10a. 10 bは例えば映まれている。時間ではいる。時間ではいる。時間ではいる。時間では、10 a、10 bが形成された基板10a. 10 bが形成された基板10a.

分が生じ、それを原因としてパネルに干渉色を生じ、あるいは駆動電圧の設定にも不都合を生じ、著しく表示品位を低下させるという問題点があった。一方、従来の遮蔽膜6の形成は頭倒な形成工程を伴い、液晶表示素子1の製造工程が複雑化し製品価格が高くなるという問題点があった。

そこで本発明では、上記、従来の問題点を解消し、良好なコントラスト及び電気光学特性が得られる合理的なパネル間隙の形成と、画素間スペースの遮光とを可能とし得るスペーサを有した液晶表示素子を提供することを目的とする。

問題点を解決するための手段

上記問題点を解決するために本発明では、被品階と、夫々電極及び配向設を秘密形成されており被品階を所定間隊をもって挟持する少なくとも一方が透明な一対の基板とにより構成される液晶の示素子において、上記一対の基板間の画に、上記液以外に設けられるスペース部対応位置に、上記液品層の厚さを制御するスペーサを設けた。

- 4 -

10bの被品11と接する内側面には図示しない 分子配向設が被膜されると共にラピング処理が施される。

12は本発明の要部となるスペーサである。こ のスペーサ12は、黒色系色素を混入された熱可 塑性樹脂よりなり、面素対応部以外の位置に設け られるスペース部(各透明電板10aに挟まれた 部分)に形成位置を選定されて配設されている。 即ち、スペーサ12は画素対応位置に形成された 透明電極10aに挟まれた状態(第1図に示す) で搭状に形成されている。このスペーサ12を形 成するに際しては、まず透明電極3aが形成され てなる基板4aに上記の黒色系色索が混入された 熱可塑性樹脂を所望する液晶層の厚さ寸法と等し いか、或はこれより若干大なる厚さ寸法まで塗布 形成し、透明電極3aを残してパターニングする。 続いて上記熱可塑性樹脂がパターン形成された基 板4aと、これと対をなす一方の基板4bを平行 度正しく対向させながら、所望の筱勗罶の厚さ寸 法となるまで加圧し加熱する。これにより熱可塑

性樹脂は接着力をもって両基板48,40を接着 し、続いてこれを冷却固化することによりスペー サ12が形成されると共に基板4a、4bは所定 寸法離問されて固定され、第1図及び第2図に示 す被晶セル14が形成される。尚、第1図中13 は液晶11を封入するためのシール部材であり、 液晶11は矢印Bで示す液晶注入部より液晶セル 14内に注入される。この際、被品11はスペー サ12の隙間から液晶セル14内の隙間へ容易に 充塡されてゆき、被晶衷示素子8が形成される。 上記の如くスペーサ12を形成することにより、 従来のようにスペーサが不均一に分散されること はない。これに加えてスペーサ12に接着力を付 与することにより対向する基板 4 a . 4 b は接着 力を介して密着されるため、基板4 a . 4 b の歪 み湾曲は相互に引かれ、液晶層厚が均一に保持さ れ干渉色や表示むらの発生しない合理的なパネル 間隙を形成できる。

前記したようにスペーサ12の配設位置は画茶 対応部以外のスペース部位置、即ち、従来の液晶

- 7 -

### 発明の効果

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明になる液晶表示素子の一実施例の平面図、第2図は第1図におけるⅡ-Ⅱ線に沿う断面図、第3図は従来の液晶表示素子の一例の断面図である。

8 … 液晶表示素子、9 a . 9 b … 基板、10 a . 10 b … 透明電板、11 … 液晶、12 … スペーサ、 14 … 液晶セル。 表示素子1(第3図に示す)における遮蔽限6の 形成位度である。よって画素部に液晶以外の物が 存在するようなことはなく、液晶表示のコントラ スト及び電気光学特性を向上させることができる。 更にスペーサ12には黒色系色素が混入されてい るため遠光機能を有し、スペーサ12により常時 光を有効に遮蔽することができる。

尚、上記実施例ではスペーサ 1 2 を帯状のパターンとしたがこれに限るものではなく、例えば画素対応位置以外の位置に格子状或は断続的に形成しても良い。

また、上記実施例では、透明電極3aがストライプ状に形成された基板4aに対するスペーサ 12の形成について述べたが、アクティブ 発子を 基板に作り込む方式の液晶 セルなど 透明電極がス トライプ状でないものにも実施することができる。 また、一方の基板4a上にスペーサ 12を形成 するものに限らず、双方の甚板4a.4b上にスペーサ12を夫々形成してから、被晶セルを組み

- 8 -

立てる構成としても良いことは勿論のことである。





